

POLIETERI CONVENZIONALI - POLILATEX®
CONVENTIONAL POLYETHER - POLILATEX®

SERIE STANDARD STANDARD RANGE



01

TIPO	DENSITÀ	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	INDENTAZIONE			RESA ELASTICA	CARICO A ROTTURA	PERDITA DI PORTANZA A FATICA DINAMICA	DEFORMAZIONE PERMANENTE COMPRESSIONE AL		COLORE
TYPE	DENSITE	RESISTANCE A LA COMPRESSION	INDENTATION			ELASTICITE A BOULE	RESISTANCE A LA RUPTURE	FATIGUE DYNAMIQUE	COMPRESSION REMANENTE		COULEUR
TYPE	DENSITY	COMPRESSION LOAD DEFLECTION	IDENTATION LOAD DEFLECTION			BALL REBOUND	TENSILE STRENGTH	DYNAMIC FATIGUE	COMPRESSION SET		COLOUR
TYP	RAUMGEWICHT	STAUCHHÄRTE	EINDRUCKHÄRTE			RÜCKPRALL-ELASTIZITÄT	ZUGFESTIGKEIT	DAUERSCHWING-VERSUCH	DRUCKVERFORMUNGSREST		FARBE
	kg/m³ ±5%	40% kPa ±15%	N ±15%			% ±10%	kPa (min.)	(Max%)	50% (Max%)	75% (Max%)	
			25%	40%	65%						
NIR T 18/E	18	2,1	70	85	160	45	85	30	3,0	4,0	BN
NIR T 18/N	18	2,8	95	115	220	42	70	33	3,0	4,0	BN
T 18/D	18	3,5	105	135	270	38	75	40	4,0	5,5	BN
NIR T 21/B	21	3,0	105	130	240	43	120	32	2,5	3,5	GL
NIR T 21/P	21	4,2	135	170	310	40	120	32	2,5	3,5	BN
NIR T 24/E	24	3,2	105	130	230	45	100	28	2,5	3,5	BN/TB
NIR T 25/E	25	2,8	90	110	200	46	120	27	2,0	3,0	AR
NIR T 25/S	25	3,4	115	140	250	46	120	28	2,0	3,0	BN/GL
NIR T 25/N	25	4,2	135	170	310	40	120	30	2,0	3,0	BN/GP
T 25/SD	25	5,2	170	210	390	38	125	33	2,5	3,5	BN/TB
NIR T 26/S	26,5	3,4	115	140	240	50	90	28	2,0	3,0	BN/GP/NE
NIR T 26/SM	26,5	2,9	95	115	200	48	90	26	2,5	3,5	NE
NIR T 28/S	28	3,4	115	140	240	54	125	25	2,0	3,0	GL
P 7 28/G	28	4,6	155	185	340	46	140	27	2,0	3,0	BN
NIR T 30/C	30	2,8	90	110	195	53	120	24	2,0	3,0	GP
NIR T 30/N	30	4,6	155	190	340	50	125	26	2,0	3,0	BN
T 30/D	30	6,0	195	240	460	42	145	32	2,0	3,0	GP
NIR T 35/S	32	3,8	125	155	280	52	120	24	2,0	3,0	TB
T 35	33	4,8	155	190	350	50	140	27	2,5	3,5	AZ
T 35/P	33	6,0	200	250	450	48	140	28	2,5	3,5	BN/AZ
T 40	40	6,7	220	270	500	53	160	24	1,5	2,5	BN
T 40/P	40	8,0	250	315	600	48	170	28	2,0	3,0	BN

09/2015

