

SERIE AD ELEVATO COMFORT

HIGH COMFORT SERIES



TIPO	DENSITÀ	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	INDENTAZIONE			RESA ELASTICA	CARICO A ROTTURA	PERDITA DI PORTANZA A FATICA DINAMICA	DEFORMAZIONE PERMANENTE COMPRESSIONE AL		COLORE	LARGHEZZA		COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME	CERTIFICAZIONI CERTIFICATION
TYPE	DENSITY	COMPRESSION LOAD DEFLECTION	IDENTATION LOAD DEFLECTION			BALL REBOUND	TENSILE STRENGTH	DYNAMIC FATIGUE	COMPRESSION SET		COLOUR	WIDTH		FLAME TEST ACCORDING TO	
	kg/m³ ±5%	40% kPa ±15%	N ±15%			% ±10%	kPa (min.)	(Max%)	50% (Max%)	75% (Max%)		mm (-0 /+40)			
			25%	40%	65%										
PF 21 SM	21	1,8	60	75	130	50	70	27	3,0	4,0	BN	2100		A	1•2•3
PF 25 SM	25	2,5	85	105	190	46	110	26	2,5	3,5	AR	2100		A	1•2•3
PF 25/E	25	3,0	100	120	225	46	120	28	2,0	3,0	AR	2030	2100	A	1•2•3
PF 30/C	30	2,8	90	110	195	50	120	24	2,0	3,0	GP	2100		A	1•2•3
PF 30	30	4,3	145	175	335	48	120	26	2,5	3,5	AZ	1930	2100	A	1•2•3
PF 30/M	30	3,7	125	145	270	50	120	25	2,0	3,0	AM	1900	2000	A	1•2•3
											VC	1930	2100		
PF 30 SM	30	2,7	85	110	190	50	120	24	2,0	3,0	AR	2100		A	1•2•3
PF 35	35	4,0	140	170	300	53	110	22	2,0	2,5	TB	2100		A	1•2•3
PF 35/M	35	3,2	110	135	235	56	115	21	2,0	3,0	BN	2100		A	1•2•3
											AN	2030			
PF 40	38	5,0	170	200	380	58	105	21	1,5	2,0	AR	2100		A	1•2•3
PF 40/S	38	3,7	125	150	280	56	110	21	2,0	2,5	AM	1930	2030	A	1•2•3
PF 40 SM	38	3,1	105	130	230	56	90	20	2,0	2,5	VI	2030		A	1•2•3
PF 40/M	38	3,4	120	145	260	56	105	20	2,0	2,5	AZ	2100		A	1•2•3

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME / FLAME TEST ACCORDING TO:

A - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117/2013 - Section 3

Le schiume riportate in verde vengono prodotte solo su ordine con quantitativi minimi e per consegna in un arco di tempo limitato. I prodotti in nero sono disponibili a magazzino.
The foams marked in green are produced only on order with minimum order quantities and a limited time frame for delivery. The products in black are available on stock.